

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



Мастика  
гидроизоляционная «КТ»

ТУ-5775-021-27705993-2006

№ партии	масса партии, кг	дата изготовления	растворитель
20180117	1000	18.01.17	сольвент
Наименование показателя		Требования ТУ	Факт
Внешний вид		Однородная консистенция без посторонних включений	соответствует
Условная прочность, МПа, не менее		1,0	1,0
Относительное удлинение при разрыве, %; не менее		500	520
Прочность сцепления с бетоном при температуре (20±2)°С, МПа, не менее		0,3	0,35
Прочность сцепления с металлом при температуре (20±2)°С, МПа, не менее		1,0	1,2
Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более		0,4	0,4
Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа, в течение 10 мин		отсутствие мокрого пятна	соответствует
Гибкость на брусе с закруглением R=(5,0±0,2) мм, при температуре		минус 40	-40
Теплостойкость при температуре, °С, не ниже		110	110

Мастика соответствует требованиям заявленной спецификации.

*[Подпись]* / *Будильников С.Р.*



ОТК  
дата: \_\_\_\_\_  
подпись ответственного лица  
ООО «КровТрейд» г. Екатеринбург  
Ул. Розы Люксембург, 49 – 800  
(343) 253-60-30

Ф.И.О.