


Литакрил Оптима

Композиция растворная трёхкомпонентная (КР-3)

СТБ 1496-2004

| 1



Стандартные цвета



Описание

Трёхкомпонентный высоконаполненный окрашенный состав для устройства покрытия пола на основе модифицированной полиуретановой смолы, толщиной нанесения от 3 до 6 мм.

Свойства готового покрытия

- › химическая устойчивость
- › стойкость к перепадам температур (от -30 °C до +100 °C)
- › искробезопасность
- › бесшовность
- › высокая устойчивость к износу
- › гигиеничность (отсутствие пылеобразования, лёгкость в уборке)

Возможные области применения

- › производства с интенсивными пешеходными нагрузками;
- › производства с интенсивным движением транспортных средств и погрузчиков, (эпизодическое движение тяжело нагруженных тележек);
- › производственные цеха лёгкой, пищевой, химической, табачной, радиоэлектронной и фармацевтической промышленности;
- › сельскохозяйственные комплексы,
- › металлургия и машиностроение;
- › складские, офисные помещения;
- › морозильные камеры.

Физико-механические характеристики

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Прочность на растяжение при изгибе | 18,6 МПа, не менее |
| Прочность на сжатие | 54,6 МПа, не менее |
| Адгезия покрытия к основанию | 3,97 МПа, не менее |
| Истираемость | 0,1 г/см ² , не более |
| Степень противоскольжения | C11 |

Пожарно-технические характеристики

| | |
|--------------------------------|-----|
| Группа горючести | Г1 |
| Группа воспламеняемости | В2 |
| Группа распространения пламени | РП1 |
| Дымообразующая способность | Д2 |
| Искоробезопасность | ИБ |

Химическая стойкость

Композиция обладает устойчивостью к воздействию воды, разбавленных и среднеконцентрированных растворов щелочей и кислот, минеральных масел, бензина, растворителей.

Цвет и фактура покрытия

По каталогу цветов RAL

Глянцевая/матовая гладкая фактура

Требования к основанию

МАРОЧНАЯ ПРОЧНОСТЬ: не менее М 250 | ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ: не более 12% | ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ: min +5°C / max +30°C

Этапы устройства покрытия

| Этап | Материал | Расход (кг/м ²) | Инструмент |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| 1. Нанесение грунтовки | Литакрил Прайм | 0,3 - 0,5 | Металлический шпатель (метод нанесения «на сдир»), валик с синтетическим ворсом 8 - 12 мм |
| 2. Нанесение силового слоя | Литакрил Оптима | 7,5 – 13,5 | Шпатель с регулируемым зазором, игольчатый валик |

Подготовка поверхности основания

Поверхность основания шлифуется мозаичношлифовальной машиной с алмазными фрезами. Швы и трещины расширяются по периметру помещения, по примыканиям к закладным элементам нарезаются технологические пропилы (штробы). Поверхность обеспыливается с помощью промышленного пылесоса.

Подготовленная поверхность должна быть без повреждений, чистой, с влажностью не более 12%, без луж и брызг, без следов цементного «молока», грязи, следов ГСМ, не содержать непрочные и прилипшие частицы.

Подготовленная поверхность тщательно загрунтовывается КГр-3 «Литакрил Прайм», так, чтобы заполнить все поры. Поверхности с большим содержанием пор необходимо грунтовать несколько раз, до полного их заполнения.

При необходимости после нанесения грунтовки производится ремонт раковин, выбоин, мест перепадов (неровностей) ремонтным составом КР-3 «Литакрил Р 500».

Этап № 1. Нанесение грунтовки Литакрил Прайм

1.1 Смешивание компонентов грунтовки Литакрил Прайм

Вскрыть ведро с Компонентом А и тщательно перемешать его в заводской упаковке при помощи низкооборотистого миксера (300-500 об./мин) в течении 1-2 мин., при помощи мерки отмерить 2,5 л (2,5 кг) и вылить в емкость для смешивания.

Вскрыть ведро с Компонентом Б, отмерить 2,0 л (2,5 кг) при помощи мерки и добавить в емкость к Компоненту А.

! Важно помнить, что реакция полимеризации начинается сразу после контакта компонентов А и Б.

Тщательно перемешать компоненты А и Б до однородного состояния в течении 10-15 сек и высыпать в полученную смесь Компонент В (1,25 кг). Тщательно перемешать до образования однородной массы 20-30 сек.

! Следить за отсутвием сухих, неперемешанных комков.

Соотношение компонентов по массе

A : B : V / 1 : 1 : 0,5

1.2 Нанесение грунтовки Литакрил Прайм

Состав выливается на основание сразу после смешивания и равномерно распределяется с помощью металлического шпателя, при необходимости прокатывается валиком с длинной ворса 8-12 мм.

! При нанесении грунтовки следить, чтобы не было пропусков, сухих мест и нераспределенного состава (луж).

Время жизни композиции ограничено и зависит от температуры основания и окружающей среды и составляет от 10 мин при +20 °C до 20 мин при +5 °C.

Расход зависит от пористости основания и составляет 0,3-0,5 кг/м².

! Устройство базового слоя КР-3 «Литакрил Оптима» осуществляется не раньше, чем через 16 часов, после нанесение грунтовки [при +20 °C], но не позже 48 ч.

Этап № 2. Нанесение силового слоя Литакрил Оптима

2.1 Смешивание компонентов Литакрил Оптима

Вскрыть ведро с Компонентом А и тщательно перемешать в заводской упаковке при помощи низкооборотистого миксера (300-500 об./мин) в течении 1-2 мин, при помощи мерки отмерить 2,5 л (2,5 кг) и вылить в емкость для смешивания.

Вскрыть ведро с Компонентом Б, отмерить 2,0 л (2,5 кг) при помощи мерки и добавить в емкость для смешивания.

! Важно помнить, что реакция полимеризации начинается сразу после контакта компонентов А и Б.

Тщательно перемешать компоненты А и Б до однородного состояния в течении 15-30 сек.

Вскрыть упаковку с Компонентом В и высыпать его полностью (15 кг) в полученную смесь (А+Б), тщательно перемешать до образования однородной массы.

! Следить за отсутствием сухих, неперемешанных комков.

Соотношение компонентов по массе

A : B : V / 1 : 1 : 6

2.2 Нанесение Литакрил Оптима

Композиция выливается на заранее подготовленное основание и равномерно распределяется при помощи металлической ракли с заранее выставленным зазором. Для удаления вовлеченного воздуха, уплотнения и получения равномерного по толщине покрытия, нанесенную композицию прокатывают игольчатым валиком в течении 10-15 мин после нанесения.

! Не допускается делать перерывы при нанесении состава более 7-12 мин.

Время жизни композиции зависит от температуры основания и окружающей среды и составляет от 20 мин при +20°C до 40 мин при +5°C.

Расход:

7,5 кг на 1 м² при толщине покрытия 3 мм;
13,5 кг на 1 м² при толщине покрытия 6 мм.

Для удаления материала с инструмента необходимо использовать органический растворитель (сольвент, нефрас, скрипидар и др.). Не допускать твердения материала на инструменте.

Меры безопасности

Продукт может вызывать раздражение у людей с чувствительной кожей. Перед началом работ нанесите защитный крем на открытые участки кожи. Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. В случае попадания композиции или её компонентов на слизистые оболочки глаз и органов дыхания или кожные покровы, немедленно промойте поражённые участки тёплой водой и обратитесь к врачу. При работе в закрытых помещениях важно обеспечить соответствующую вентиляцию во время нанесения и высыхания покрытия. В жидким состоянии компоненты А и Б могут загрязнять водные источники, поэтому их запрещается сливать в сточную канализацию и водоёмы. Также не допускается проникновение жидких компонентов в почву.

Хранение

Все компоненты следует хранить в помещениях, при температуре не ниже +5 °C и не выше +30 °C. Мешки с минеральными компонентами следует защищать от влаги и хранить на поддонах на расстоянии не менее 0,5 м от стены.

Гарантийный срок хранения

6 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и в оригинальной упаковке.

Упаковка

| КОМПОНЕНТ | ЛИТАКРИЛ ПРАЙМ | ЛИТАКРИЛ ОПТИМА |
|-----------|----------------|-----------------|
| А | ведро 20 л | ведро 20 л |
| Б | ведро 20 л | ведро 20 л |
| В | мешок 1,25 кг | мешок 15 кг |

Примечание

Производитель не несет юридической ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации.

Сведения, приведённые в данном описании, соответствуют времени его издания и могут изменяться производителем без предварительного объявления. Для получения актуальной информации обращайтесь к производителю.

000 «ВМС-Техно»

Республика Беларусь, г.п. Мачулищи, ул. Аэродромная, 14

+375 29 686 01 01 / +375 17 506 45 62

vms-tehno@vmst.by

WWW.VMST.BY