ООО «МОНУМЕНТ»
603137, Россия
Нижний Новгород,
Вологдина 1а
Группа компаний Монумент
ИНН 5261066083
КПП 526101001
ОГРН 1085261004863
ОКПО 88505050
р\сч 40702810942000022334
в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к\сч 30101810900000000603
БИК 042202603

MCI-2020 Мигрирующий ингибитор коррозии.

MCI-2020 – ингибитор коррозии, используемый для покрытия поверхностей и разработанный специально для проникновения сквозь свехплотные цементные сооружения до стальной арматуры (стальных элеметов усиления железобетонных конструкций). **MCI-2020** также защищает множество металлов, включая углеродистую сталь, сталь с гальванизированным покрытием и алюминий. Уникальной чертой препарата является то, что если он не находится в прямом контакте с металлом, он проникает на значительное расстояние сквозь бетон и обеспечивает защиту. **MCI-2020** предотвращает дальнейшую коррозию арматуры и продлевает срок службы конструкций. **MCI-2020** также выпускается в виде **MCI-2020 V/O**, отличающейся большей вязкостью и разработанный специально для покрытия вертикальных и потолочных поверхностей.

Где использовать

MCI-2020 рекомендуется использовать для

- Любых конструкций из сборного железобетона, предварительно напряженного железобетона, железобетонных конструкций с натяжением арматуры на бетон, железобетонных конструкций, погруженных в воду.
- Железобетонных мостов, магистралей и улиц, находящихся в коррозионных условиях. (углекислота, соли для удаления льда, атмосферные изменения)
- Автостоянки на крышах зданий, наклонные въезды и гаражи
- Превентивной поддержки всех железобетонных коммерческих и гражданских инженерных сооружений.
- Железобетонные опоры, бетонные плотины, оффшорные платформы, железобетонные сваи, столбы, трубы
- Заводские полы, подверженные химическим и кислотным атакам
- Строения и фундаменты всех типов
- Охладительные башни и портативные хранилища для воды.

Расход при покрытии

Обычный расход - 3.68м2/литр, при плотных грунтовках может потребоваться двойное покрытие при расходе 7.36м2/литр.

Упаковка

MCI-2020 and MCI-2020 V/O в ведрах по 19 литров или 208 литров.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, чистой и свободной от любой грязи, масла, грибковых поражений, герметизирующих составов, покрытий или грунтовок, гидроизолирующих покрытий и асфальта. Очистка поверхности осуществляется паровой очисткой, водоструйной или пескоструйной очисткой.

Применение

Для нанесения состава на бетон используйте пульверизатор (обычного безвоздушного распыления или ручной пульверизатор), малярный валик, резиновую швабру. При

плотных покрытиях необходимо покрывать состав в два приема с перерывом в 8 часов. Если в последующем будет использоваться герметики, покрытия, жидкий цементный раствор или бетонные стяжки, поверхность должна быть промыта водой, под давлением, или с использованием водоструйной очистки.

Ограничения

Температура поверхности и окружающей среды должна быть выше 0ºC и не превышать 50 ºC . Нельзя применять препарат, если ожидается, что температура упадет в течение следующих 12 часов. Препарат не сможет проникнуть через пленко-образующие составовы, покрытия, краски, гидроизолирующие составы или асфальт.

Физические Свойства

MCI-2020

Внешний вид:	Чистая жидкость со слегка мутноватым янтарным оттенком
pH	9.0-9.5 (Чистый)
Плотность	1.03-1.05 кг/л
Срок и форма хранения	24 месяца в запечатанных ведрах
Температура хранения	Минимально 0ºC Максимально 100ºC Не подвергать замерзанию

MCI-2020 V/O

Внешний вид:	Чистая желтая вязкая жидкость
pH	9.0-9.7 (Чистый)
Нелетучее содержимое	20-27%
Плотность	1.03-1.05 кг/л
Срок и форма хранения	24 месяца в запечатанных ведрах
Температура хранения	Минимально 0ºC Максимально 100ºC Не подвергать замерзанию