

ESP 8102 Компаунд полиуретановый для наливных полов

ТУ 2257-001-93672241-2009

Описание	Двухкомпонентный, хорошо растекающийся, эластичный, полиуретановый состав, не содержащий растворителей..
Применение	Для устройства эластичных наливных и армированных кварцевым песком покрытий на бетон для средних и тяжелых нагрузок в полимерных системах ESP® . Допускается применение в системах полимерных покрытий других производителей. Температурный режим эксплуатации : от +40°C до -30°C
Цвет	Стандартные цвета - по шкале цвета RAL K-7: бежевый (1001), жемчужно-белый (1013, слоновая кость(1014), светлая слоновая кость(1015), серо-бежевый(1019), коралловый(3016), сизо-голубой(5014), пастельно-голубой(5024), пастельно-зеленый(6021), серебристо-серый(7001), классический серый(7004), каменно-серый(7032), пастельно-серый(7035), серый агат(7038), белый(9016). Остальные цвета – по согласованию под заказ
Внешний вид покрытия	Однородное, глянцевое , без раковин и сквозных пор.
Экологическая безопасность	Компоненты в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды. Отвердевший состав утилизируется как твердый строительный мусор.
Пожарная безопасность	G1, В1, Т2, Д2, РП1. Сертификат С-RU.ПБ25.В.04061, срок действия до 06.10.2021 г.
Срок и условия хранения	Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты производства. Компоненты хранить в заводской упаковке, в сухом помещении, при t от +10°C до +30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Хранение после вскрытия заводской упаковки не допускается.
Меры предосторожности	Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При проведении работ использовать СИЗ.
Требования к основанию	Остаточная влажность бетонного основания - не более 4 % Просвет на 2-х метровой рейке не более 2 мм Прочность на сжатие не менее 20 МПа Прочность на отрыв не менее 1,5 МПа Температура основания не ниже + 15 °C Отсутствие ослабленных участков, цементного молочка, загрязнений дефектов и трещин. Рекомендуется предварительное грунтование основания полиуретановой грунтовкой ESP 0840.

Производитель не несет ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с техническим описанием и инструкциями, и не провел пробное испытание (нанесение). Приведенные сведения соответствуют времени издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества продукта. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения, поэтому за определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения несет потребитель.

Подготовка материала к применению	1. Перемешивание производить миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. 2. Тщательно, не менее 3-х мин., перемешать компонент А. 3. Влить компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. 4. Перелить смесь в чистую емкость и мешать 1 минуту.
Рекомендации по нанесению	Наносится в 1 слой с расходом 1,6-2,9 кг/м ² наливом с распределением по поверхности зубчатым шпателем (раклей) с крупным треугольным зубцом. Для дезаэрации материала применять игольчатый валик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Данные	Методика измерений	Показатели
Плотность при +20 °C, не более	Компоненты А+В, г/см ³ (ГОСТ 28513-90)	Не более 1,53
Время жизни при массе навески 100 г, при +20 °C, не менее	Компоненты А+В , мин (Внутренняя методика компании)	30
Время отверждения при +20 °C, не более	Для пешеходной нагрузки Для полной нагрузки	24 часа 7 суток
Истираемость по Таберу (CS 10/1000г/1000об), +23 °C, не более	Через 8 суток, мг (DIN 53-109)	56
Стойкость к ударным воздействиям, не менее	Через 7 суток, кг (ГОСТ 30353-95)	4
Предел прочности на сжатие, не менее	Через 7 суток, МПа (ГОСТ 4651-82)	57
Адгезия	Через 7 суток, МПа (ГОСТ 28574-90)	>2,0 (отрыв по бетону)
Твердость по Шору D	Через 7 суток, усл. ед. (ГОСТ 24621-91)	65-68

Техническая поддержка 89200281888 Monument-nn.ru

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	
ГОСТ 9.403, метод В	
Вода пресная	Стойко
Вода морская	Стойко
Авиационное топливо	Стойко
Масла трансформаторные и машинные	Стойко
Кетоны	Не стойко, разрушение покрытия
Углеводородные растворители	Стойко, поматование, возможна легкая шершавость
Молочная кислота, 10%	Стойко.
Уксусная кислота, 10%	Стойко.
Серная кислота, 10%	Стойко.
Серная кислота, 40%	Стойко, налет поматования, удаляемый ветошью.
Соляная кислота, 10%	Стойко. Легкое пожелтение. Налет поматования, удаляемый ветошью.
Ортофосфорная кислота, 73%	Стойко.

Примечание: «Стойко» означает, что изменение твердости покрытия соответствует требованиям международного стандарта ИСО 2812 и ГОСТа 9.403, - не превышает 20%. Данный материал может эксплуатироваться в условиях воздействия рассмотренных кислот (при 20°C) при отсутствии предъявления требований к декоративным свойствам.

Техническая поддержка 89200281888 Monument-nn.ru