



BARS® Ероху «G»

грунтовка универсальная на основе эпоксидной смолы для систем напольных покрытий

Описание материала	Грунтовка BARS® Ероху «G» представляет собой двухкомпонентный состав на основе низковязкой эпоксидной смолы и аминного отвердителя, не содержащих вредных веществ (органические растворители, пластификаторы и др.). Обладает повышенной механической и химической стойкостью к воздействию агрессивных сред. Соответствует ТУ 23.99.19-001-71875433-2024
Назначение материала	Основным назначением материала является подготовка поверхности перед устройством системы напольного покрытия, выполненного с использованием эпоксидной смолы. Материал допускается применять в качестве укрепителя слабых поверхностей, связующего стяжек с кремнеземсодержащим наполнителем, упрочняющего компонента ремонтных материалов и шпатлевочных затирок. Предназначен для внутренних работ, с ограничениями – для наружных работ.
Область применения	<ul style="list-style-type: none">✓ Устройство покрытий для обеспыливания и защиты бетона от механического и химического воздействия✓ Устройство колерованного нескользящего покрытия✓ Устройство высоконаполненного выравнивающего слоя✓ Устройство финишного покрытия в помещениях различного назначения: склады, производства, паркинги, офисы, больницы, школы, торговые и выставочные центры и др.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">✓ Долговечность покрытия, обусловленная высокими физико-механическими показателями✓ Высокая стойкость к различным агрессивным средам✓ Возможность устройства гладких и шероховатых покрытий✓ Возможность наполнения кварцевым песком при необходимости создания выравнивающего слоя✓ Возможность получения колерованных покрытий
Требования к основанию	Типичными основаниями являются бетонные поверхности сборных и монолитных конструкций, цементно-песчаные стяжки и финишные покрытия, выполненные с использованием самовыравнивающихся сухих смесей. Основание должно иметь не менее 70 % прочности от марочной, достигаемой на 28 сутки нормального твердения. По прочности на сжатие

основание должно иметь не менее 20 МПа, по прочности сцепления (адгезия) – не менее 1,5 МПа.

Явные дефекты (сколы, каверны, трещины) должны быть отремонтированы материалами тиксотропного или наливного типа вровень с рабочей поверхностью.

При устройстве систем полимерных покрытий следует учитывать уклон основания относительно горизонтальной плоскости, который обычно не превышает 0,2 % (4 мм по двухметровому правилу).

Влажность основания не должна превышать 4 %. При этом основание должно иметь подстилающий гидроизоляционный слой, препятствующий давлению влаги на нанесенную грунтовку BARS® Ероху «G», иначе возникает опасность её отслоения.

Соотношение компонентов и расход материала

Принимать следующее соотношение А:В=2,8:1. Расход на 1 слой покрытия составляет 0,2...0,4 кг/м². Следует учитывать, что точный расход грунтовки существенно зависит от пористости и текстуры рабочей поверхности.

Подготовка рабочей поверхности

Поверхность основания должна быть тщательно очищена от грязи, смазок, масляных пятен, красок и других загрязняющих и ослабленных веществ, которые будут препятствовать адгезионному сцеплению с грунтовкой. Применять механические способы очистки поверхности: щетки, фрезы, алмазные чашки, шлифовальные круги, отбойные молотки, игольчатые молотки и др. Полированным и гладким поверхностям необходимо придать шероховатость, увеличивающую сцепление с наносимым грунтовкой. Пыль, образовавшуюся в результате очистки, удалить сжатым воздухом.

Условия проведения работ

Температура окружающей среды и основания при производстве работ должна быть в интервале +15...+30 °С. Следует учитывать, что температура основания может быть ниже температуры окружающей среды на 3-4 °С. Влажность воздуха не должна превышать 85 % при температуре +20 °С и 75 % при температуре +10 °С. Грунтовку BARS® Ероху «G», имеющей температуру ниже +15 °С, перед применением следует выдержать в комнатных условиях не менее одних суток (20-22 °С). Воздействие сквозняков на загрунтованное основание не допускается, поскольку на поверхности будут образовываться пузыри, рябь и другие внешние дефекты.

Порядок приготовления

В чистую ёмкость вылить компонент «А» и добавить к нему компонент «В». Далее тщательно перемешать их в течение 2-3 мин с помощью низкоскоростного тихоходного миксер-смесителя (150-300 об/мин) со спиральной насадкой. Строго следить за однородностью консистенции смеси, не допуская локализации компонента «Б» на дне или стенках ёмкости. Насадка при перемешивании не должна подниматься из смеси, чтобы избежать излишнего воздухововлечения.

Допускается к смеси добавлять кварцевый песок. В этом случае время перемешивания необходимо увеличивать на 1-2 мин. Во избежание расслоения смесь с песком следует немедленно вылить и распределить на рабочей поверхности.

Замешанную смесь не оставлять в емкости более чем на 5 минут, иначе произойдет неконтролируемый рост температуры и потеря первоначальной подвижности. В связи с этим перед началом работ рекомендуется заранее

приготовить материалы, приспособления и инструменты, а также распределить обязанности между рабочим персоналом.

Порядок нанесения

Распределение грунтовки по поверхности выполнять с помощью длинноворсового валика с длиной волокон 12 мм, в труднодоступных местах – металлическим шпателем. Наносить равномерно, не допуская образования луж и наплывов. Заливку смеси вести непрерывно, параллельно прокатывая уложенный слой игольчатым валиком для удаления вовлеченных пузырьков воздуха и равномерного распределения по поверхности. Не допускать значительных перерывов (более 20 мин) между новой и предыдущей порциями укладываемой смеси, чтобы не образовывать видимую границу между ними.

Поверхность с правильно нанесённым BARS® Ероху «G» должна иметь вид подобный влажному бетону, но без видимых каверн, матовых и сухих участков. При этом загрунтованная поверхность не должна обладать липкостью.

По окончании работ неотвержденную грунтовку удалять с инструмента с помощью органических растворителей (P-646, ксилол, ацетон, этилацетат). Затвердевший BARS® Ероху «G» удалять только механизированным способом.

В течение 24 часов после нанесения BARS® Ероху «G» следует защищать обработанную поверхность от воздействия атмосферной влаги, конденсата и воды. Пешая нагрузка на покрытие разрешается через 24 часа после начала выполнения работ при условии отверждения грунтовки при температуре 15-20 °С.

Тестовое нанесение

Перед основным производством работ рекомендуется выполнить тестовое нанесение BARS® Ероху «G», которое позволит достоверно определить правильность устройства покрытия на выбранной рабочей поверхности, принятых инструментов, оборудования и приспособлений, а также оценить слаженность работы бригады рабочих. Для этого на объекте следует выделить участок площадью 5-10 м², на котором выполняется весь комплекс работ, предусмотренных проектом. По всем возникающим вопросам обращаться в техническую поддержку завода-изготовителя.

Технические характеристики

Плотность смеси компонентов «А» и «В» – 1,1±0,05 кг/л;
Содержание сухого вещества по весу – 100 %;
Жизнеспособность в замешенном состоянии – 60-70 (при t=+22±2 °С)
Твердость по Шору D – 80 (через 7 дней при t=+22±2 °С и w=50-60 %);
Прочность на сжатие – 80 МПа;
Прочность на растяжение при изгибе – 40 МПа;
Адгезионная прочность – 3 МПа (разрушение по бетону);
Полная полимеризация – через 7 суток (при t=+22±2 °С);
Пешая нагрузка – через 24 часа (при t=+22±2 °С).

Меры предосторожности

При работе с BARS® Ероху «G» необходимо соблюдать стандартные требования безопасности при контакте с эпоксидсодержащими материалами. Во избежание попадания материала на глаза и кожу работы следует выполнять в спецодежде, перчатках и защитных очках. При производстве работ не допускается воздействие открытого источника огня и

сварочных аппаратов.

**Упаковка
материала**

Компоненты BARS® Ероху «G» поставляются комплектом массой 19 кг в ёмкостях с плотной крышкой: «А» – 14 кг (металлическая канистра), «В» – 5 кг (полиэтиленовая тара) и комплектом массой 3,8 кг в ёмкостях с плотной крышкой: «А» – 2,8 кг (полиэтиленовая тара), «В» – 1 кг (полиэтиленовая тара).

**Гарантийный срок
хранения**

12 (двенадцать) месяцев в оригинальной таре с даты изготовления, указанной на этикетке. Хранить в хорошо проветриваемом помещении с температурой окружающей среды +15...+25 °С. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей.

**Ответственность и
ограничения**

Данная техническая карта продукта и рекомендации по применению разработаны на основе научно-технических изысканий и многолетнего опыта работы. Все заявленные характеристики гарантированы при полном соблюдении указанных рекомендаций (транспортирования, хранения, условий проведения работ, порядка приготовления и укладки). Компания не несет гарантийных обязательств за несоблюдение технологии применения соответствующего продукта.

Актуальное техническое описание необходимо проверять на сайте завода-изготовителя по адресу www.cempolimer.ru. По всем возникающим вопросам необходимо обращаться к специалистам нашей компании.

ООО «НПО «ЦЕМПОЛИМЕР» оставляет за собой право внесения изменений в настоящее описание в процессе доработки и усовершенствования материалов.

Дата 19.08.2024

Техническая поддержка 89200281888 Monument-nn.ru