



## LW-Ucast-1,4-1350

ТУ 23.20.13-006-72675614-2017

**Тип:** Сухая смесь легкого огнеупорного бетона

Показатель	Ед. изм.	Требуемое значение
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	≥ 35
Плотность после сушки при 105 °С	г/см <sup>3</sup>	≤ 1,45
Прочность в возрасте 3 суток	МПа	≥ 13,0
Прочность после нагрева до 800 °С	МПа	≥ 8,0
Максимальная температура применения	°С	1350
Усадка при максимальной температуре применения	%	≤ 2,0
Способ укладки		виброформование
Гарантийный срок хранения	мес.	6

*Приведенные данные являются средними значениями, полученными при исследовании образцов в соответствии действующим нормам, и не являются гарантийными*

Представитель ОТК

Д.В. Богусевич

Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нами