



ООО «Альянс»

614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, 9 / оф. 501

Тел./факс: (342) 200-96-97

E-mail: info@super-top.su

www.super-top.su

Защитный лак для бетонного пола TOPKraft CURE

Описание материала

это высококачественный запечатывающий материал для ухода за бетонными полами. TOPKraft CURE образует на поверхности бетона мембрану, которая запечатывает поры и препятствует интенсивному испарению воды из бетона, что обеспечивает гидратацию цемента в оптимальных условиях. В результате повышается прочность, износостойкость, непроницаемость и морозостойкость бетона, снижает его пыление при абразивных нагрузках и трещинообразование.

Применение

- Для ухода за свежесутоложенным бетоном
- Для ухода за бетонными полами
- Для ухода за ремонтными составами при ремонте и восстановлении конструкций из бетона

Особенности

- Простота ухода за свежесутоложенным бетоном
- Препятствует образованию волосных трещин при усадке в течение начальной фазы созревания бетона
- Снижает потерю влажности свежего бетона на 90 %
- Придаёт дополнительную прочность бетону

Технические данные

Параметры	Норма
Внешний вид	Однородная, прозрачная жидкость бесцветного или жёлтого цвета. Допускается опалесценция.
Сухой остаток %	14,5
Условная вязкость при $(20,0 \pm 0,5)$ °C по вискометру ВЗ-4, с, не менее	11
Плотность	880
Стойкость плёнки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее	16
Время высыхания, ч	24

Способ нанесения

Лак необходимо наносить через 4 часа, после того как бетон набрал достаточную прочность. Оптимальное время применения материала при стандартных условиях от 4 до 6 часов после укладки бетона. При использовании опалубки наносить материал на поверхность сразу после удаления опалубки. При уходе за бетонными полами с упрочненным верхним слоем необходимо наносить TOPKraft CURE через 4 часа после

окончания обработки пола. При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. TOPKraft CURE наносится на поверхность свежееуложенного бетона тонким равномерным слоем с помощью распылителя (садового или промышленного типа), валика или щетки с коротким ворсом. Сразу после нанесения TOPKraft CURE, до его высыхания, поверхность бетона становится блестящей, что способствует его равномерному нанесению.

Примечание: Очень важно наносить материал равномерно и не превышать рекомендуемого расхода, т.к. это может привести к изменению однородности цвета поверхности и появлению пятен из-за неравномерного высыхания бетона!

Расход материала

Расход зависит от структуры и пористости бетона, в среднем составляет 100-150 гр. На 1 м²

Требования к основанию

Бетонная поверхность, должна быть чистой и влажной, но без свободной воды (луж). Если поверхность бетона высохла ее необходимо увлажнить до нанесения материала.

Хранение

Продукт огнеопасен. Держать отдельно от источников воспламенения и открытого огня.

Меры предосторожности

Работать с материалом в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхать пары материала. Не допускайте контакта с глазами и кожей. При контакте с глазами и кожей немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала. Держать продукт вне досягаемости для детей. При работе использовать защитные перчатки, защитную одежду и средства защиты глаз и дыхания. После применения тщательно закрывать упаковку

Очистка инструмента

Для очистки инструментов используйте такие растворители, как толуол или ксилол. Работайте с необходимыми предосторожностями и обеспечьте хорошую вентиляцию.