

# Мастика битумная МБУ

ТУ 5775-016-92560066-2011

Битумная мастика МБУ представляет собой однородную массу черного цвета. Состоит из смеси нефтяных битумов, органических растворителей и технологических добавок.

Предназначена для гидроизоляции и обмазки надземной части плитных, ленточных, столбчатых и свайных фундаментов. Может использоваться в качестве антикоррозийной защиты бетонных, деревянных, металлических конструкций.

Стандартная упаковка – ведро, 15 л.

Наносится любым удобным для вас способом: шпателем или жесткой кистью.

Средний расход Мастики МБУ составляет 1,5 – 2,0 кг на м<sup>2</sup>



## Технические характеристики

Показатель	Значение	Единица измерения
Теплостойкость в течение 3 ч., не менее	30	°С
Прочность сцепления с бетоном	0,10 (1,0)	МПа (кгс/см <sup>2</sup> )
Гибкость на стержне диаметром 10 мм без образования трещин, при температуре	-15	°С
Температурный диапазон применения	от 0 до +30	°С
Время высыхания «на отлип» при температуре не ниже +20°С	Не менее 48	час

## Способ применения

Перед применением перемешать до образования однородной массы. При сильном загустении подогреть, открыв крышку. Разбавляется: бензином, керосином, нефрасом, уайт-спиритом.

Мастика наносится на сухую, очищенную от грязи и пыли поверхность, предварительно загрунтованную праймером.

В случае применения при температурах ниже +5°С необходимо выдержать мастику в течение не менее 24 часов в помещении с комнатной температурой.

## Техника безопасности

При работе с мастикой вблизи открытого огня или нагревательных электроприборов необходимо иметь исправные средства пожаротушения и соответствующие средства защиты. Неукоснительно следуйте общей инструкции по технике пожарной безопасности.

При попадании мастики на открытые участки тела следует удалить ее ватным тампоном, пропитанным уайт-спиритом (или другим растворителем), и промыть большим количеством воды с мылом.

## Хранение

Хранить Мастику МБУ следует в сухом, защищенном от солнечных лучей месте. При температуре воздуха от -10°С до +25°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента производства.

Техподдержка 89200281888 Monument-nn.ru